



TEST REPORT

우 150-038 서울특별시 영등포구 버드나루로 155 (영등포동8가)

TEL (02)2164-0011

FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-012261

대표자 : 김이행

업체명 : (주)로자

주소 : 경북 경산시 압량면 내리 400

접수 일자 : 2014년 11월 24일

시험완료일자 : 2014년 12월 04일

시료명 : 금속시편 (팔징크 : Falzinc)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
두께	mm	-	0.70	KS B 5202 : 2008(정밀도 : 0.001 mm)
인장강도	N/mm ²	-	162	KS B 0802 : 2003(5호 시험편)
항복강도	N/mm ²	-	139	KS B 0802 : 2003(5호 시험편)
연신율	%	-	12	KS B 0802 : 2003(5호 시험편)
경도	-	-	57 HV 5	KS B 0811 : 2003

* 용도 : 품질관리용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Kim Jaek-gyun

작성자 : 김택균
Tel : 032-570-9686


Kim Bok-ki

기술책임자 : 김복기
E-mail : kbk@ktr.or.kr

2014년 12월 04일



한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code