



TEST REPORT

우 150-038 서울특별시 영등포구 버드나루로 155 (영등포동8가)

TEL (02)2164-0011

FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-012260

접수 일자 : 2014년 11월 24일

대표자 : 김이행

시험완료일자 : 2014년 12월 05일

업체명 : (주)로자

주소 : 경북 경산시 압량면 내리 400

시료명 : 금속시편 (프린틸 : PRINTEEL)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
인장강도	N/mm ²	-	355	KS B 0802 : 2003(*)
항복점	N/mm ²	-	291	KS B 0802 : 2003(*)
연신율	%	-	35	KS B 0802 : 2003(*)
굽힘시험	-	-	이상없음	KS B 0804 : 2001(4.1항, r=밀착)
도막두께	μm	-	46	KS D 0246 : 2001(자력식 시험 방법)
액체저항성(5 % HCl, 72 h)-부풀음, 변색유무	-	-	이상없음	KS M ISO 2812-1 : 2012, 의뢰자제시방법
액체저항성(5 % NaOH, 72 h)-부풀음, 변색유무	-	-	이상없음	KS M ISO 2812-1 : 2012, 의뢰자제시방법

* 의뢰자 제시 시험편 두께 0.5 mm 적용
KS B 0801 - 5호 시험편

* 용도 : 품질관리용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시험방법에 의한 시험결과를 포함하고 있습니다.
 4. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Jung Huntea

작성자 : 정현태
Tel : 032-570-9752


Kweon Seong-il

기술책임자 : 권성일
E-mail : ksi@ktr.or.kr

2014년 12월 05일



한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code