



# TEST REPORT

우 150-038 서울특별시 영등포구 버드나루로 155 (영등포동8가)

TEL (02)2164-0011

FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-002930

접수 일자 : 2015년 03월 25일

대표자 : 김이행

시험완료일자 : 2015년 04월 08일

업체명 : (주)로자

주소 : 경상북도 경산시 압량면 내리길19길 43

시료명 : 티타늄 아연판 (ZM TITANZINC)

## 시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
인장강도	N/mm <sup>2</sup>	-	170	KS B 0802 : 2003(5호 시험편)
항복강도	N/mm <sup>2</sup>	-	126	KS B 0802 : 2003(5호 시험편)
연신율	%	-	51	KS B 0802 : 2003(5호 시험편)
굽힘시험	-	-	이상없음	KS B 0804 : 2001(4.1 항, r=1.5t)
경도	-	-	59 HV 0.1	KS B 0811 : 2003
Zn	%	-	99.75	KS D 2351:2001
Ti	%	-	0.08	KS D 1930:2012
Cu	%	-	0.17	KS D 1930:2012
Al	%	-	0.005	KS D 1930:2012
Cd	%	-	검출안됨	KS D 1930:2012
Sn	%	-	검출안됨	KS D 1930:2012
Fe	%	-	0.002	KS D 1930:2012
Pb	%	-	0.001	KS D 1930:2012

\* 용도 : 품질관리용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인용 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
 3. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

*Kim Young-ki*


작성자 : 김영기  
Tel : 031-999-3120

*Kim Sun-il*

기술책임자 : 김선일  
E-mail : ksiku@ktr.or.kr

2015년 04월 08일

# KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code

